Gama madera



Lasur para madera

Anti-UV / Hidrófugo - Exterior / Interior





BONDEX EXTRA SATINADO — Ref. 4153

Acabado decorativo para todo tipo de maderas en interior y exterior.

Forma una película microporosa flexible, que aporta una acción hidrófuga y protectora de la radiación Ultravioleta del sol.

Bondex Extra Satinado se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

Capacidad
0,75 L
5 L

Producto	Protector decorativo para madera.
Uso	Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.
Aplicación	Brocha o pistola.
Composición	Resinas acrílicas en dispersión acuosa. Consistencia tipo Gel.
Color	Solicitar carta de colores.
Brillo	Satinado.
Propiedades	Anti-UV, hidrófugo.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 30 minutos. Repintado: 3 horas.
Rendimiento	12 m² por litro, aproximadamente.
Limpieza	Agua.



Gama madera



Protector decorativo para madera

Anti-UV / Hidrófugo.

Ficha técnica | BONDEX EXTRA SATINADO | Ref. 4153

Tipo

Lasur protector/decorativo, en base agua, para madera de interior y exterior. Forma una película microporosa, otorgándole una protección hidrófuga (repele el agua y humedad del exterior, pero permite la salida del vapor de agua contenido en el interior de la madera) y anti UV.

Su efecto hidrófugo/transpirable, evita el desconchamiento.

Su gran elasticidad, le permite adaptarse a los movimientos de la madera, evitando el cuarteamiento de la película.

Gracias a su consistencia de gel, no gotea en superficies verticales.

Destino

Apropiado para la protección y decoración de todo tipo de maderas nuevas o viejas previamente tratadas con Bondex Extra Fondo.

Bondex Extra Satinado está desaconsejado para el pintado de estructuras que mantienen contacto entre sí (puertas, ventanas) o trabajos de taller que requieren rápido apilado de las estrucutras pintadas. Para tal uso recomendamos aplicar Bondex Lasur para Madera Larga Duración

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Protección UV.
- Flexible.
- Impermeable / Transpirable.
- No gotea.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.
Viscosidad: Gel.
Contenido sólido: 40% aprox. (en peso).
Brillo: Satinado.
Olor: Inodoro en base agua.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
Las superficies a tratar deben estar sanas, secas y limpias de polvo, grasa o cualquier tipo de pintura, barniz o cera.
Productos complementarios:
Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).
Modo de empleo:
Aplicar dos o tres manos de Bondex Extra Satinado directamente sobre la madera previamente tratada con Bondex Extra Fondo.
No se recomienda el acabado con incoloro al exterior.

Advertencia:
La durabilidad al exterior de los acabados en incoloro, debido a su ausencia de pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.
Manteniemiento
Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no acumulan capas antiguas, evitando de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.
El mantenimiento de maderas tratadas previamente con lasures de la gama Bondex es pues, muy sencillo, basta con un suave lijado previo a la aplicación de una o dos manos nuevas de producto.

RENDIMIENTO

12 m² por litro, aproximadamente.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 min.
- **Entre capas:** 3 horas, aproximadamente.
- **Secado total:** 12 horas, aprox.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-MM-03/09/2009-DF

